


FIBRAN TWP 33



Leírás

Biológiailag lebomló üvegyapot tábla 23 kg/m³ sűrűséggel, természetes eredetű kötőanyaggal készült.

A FIBRAN TWP 33 tábla az EN 13162 szabvány szerint CE-jelöléssel rendelkezik.

Alkalmazása

Belső válaszfalak és belső burkolati rendszerek hő- és hangszigetelése fém vagy fa szerkezetekkel.

Mennyezetek hő- és hangszigetelése.

Falazott üreges falak hő- és hangszigetelése.

Szellőztetett ferdetetők hő- és hangszigetelése a tetővázelemek közötti szigeteléssel.

Jellemzők	U.M.	Érték	Standard
Méreték	mm	1450 x 600	-
Hővezetőképesség (10°C)	W/m K	$\lambda_D = 0,033$	EN 12667
Tűzreakció	Osztály	A1	EN 13501-1
Fajlagos hőkapacitás	kJ/kg K	$C_p = 1,03$	EN 10456
Vizállósági tényező	-	$\mu = 1$	EN 12086
Rövid távú vízfelvétel	kg/m ²	$WS \leq 1$	EN 1609
Légáramlási ellenállás	kPa s/m ²	$AF_r = 13$	EN 29053
Hangkapacitási együttható	dB/m	85	EN 717-1

Designation code:
MW - EN 13162 – T2 - WS - MU1